

# Miniboard imprägniert

Produktträger

08/18

Handliche, imprägnierte, universelle Ausbauplatte

## Einsatzbereich

Ausbauplatte für Innenwände, Decken, Dachgeschoß, Feuchträume und als Trockenputz.

Geeignet für: innen, Decke, Wand, Dachausbau, Feuchtraum.

## Produktdetails

- Für Renovierungsarbeiten in Feucht- und Wohnräumen.
- Imprägniert für den Einsatz in häuslichen Feuchträumen (Küchen, Duschen, Bäder etc.)
- Durch das handliche Format besonders gut geeignet im Dachgeschossausbau.
- Leicht und einfach zum transportieren.
- Einfache Verarbeitung



## Prüfbescheide & Gutachten

Prüfbescheide



IBR

Brandverhalten nach EN 13501-1: A2 (Nichtbrennbar/Schwerentflammbar), s1 (keine/kaum Rauchentwicklung), d0 (nicht tropfend) Produkttyp: EN 520: Gipsplatten, Typ DH2 - Gipsplatte mit definierter Dichte imprägniert

## Verarbeitung

Verarbeitung

Das Zuschneiden erfolgt mit Messer oder Stichsäge. Die Bruchkante wird mit einem Surformhobel bearbeitet. Befestigungsabstände gemäß Vorgaben der technischen Blätter des jeweiligen Knauf Systems.

## Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

## Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Gipsplatte imprägniert aus abgeundenem Gips, ummantelt mit Karton. Gipskern mit geringen Zusätzen an Stärke, Tensiden und Hydrophobierungsmittel.
- Form Platte
- Farbe Gipskern: weiß, weiß-beige, weiß-grau; Karton: beige

- |                        |  |
|------------------------|--|
| • Geruch               | geruchlos  |
| • Beschreibung         |  |
| Zustandsänderung       | Thermische Zersetzung von Gips in CaSO <sub>4</sub> und H <sub>2</sub> O<br>Thermische Zersetzung in CaO und SO <sub>3</sub> |
| • Siedepunkt in °C     | Nicht anwendbar.   |
| • Schmelzpunkt in °C   | Nicht anwendbar.   |
| • Flammpunkt in °C     | Nicht anwendbar.   |
| • Zündtemperatur in °C | Nicht anwendbar.   |

### Sicherheitstechnische Daten

#### Erste-Hilfe-Maßnahmen

---

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Mit Seife und Wasser abwaschen.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.

**Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.**

#### Lieferform/Verbrauch

109568	4006379071142	12,5 mm / 60 x 120 cm (43,20 m <sup>2</sup> /Pal.)
--------	---------------	--

---

**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Knauf Kundenservice**

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)Internet: [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.