

Marmor- und Granit-Fuge, 5 kg

Produktträger

07/18

Schnellhärtender, flexibler Spezial-Fugenmörtel auf Zement-Basis für riss- und verfärbungsfreies Verfugen.

Einsatzbereich

Schnellhärtender, flexibler Spezial-Fugenmörtel für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm von Marmor und Natursteinplatten, sowie Feinsteinzeug. Ideal für Flächen mit erhöhten Temperaturschwankungen sowie Flächen mit Feuchtigkeitsbelastung. Lässt Wassertropfen abperlen (Perleffekt), schmutzabweisend.

Geeignet für: außen und innen, Boden, Wand.

Produktdetails

- Für Fugen von 2 - 15 mm Breite
- Schnell abbindend: für rationelles Arbeiten
- Wasserabweisend durch Knauf Perleffekt
- Schmutzabweisend
- Wasserundurchlässig und frostbeständig
- Feinkörnig
- Hohe Geschmeidigkeit
- Hoch kunststoffvergütet mit Extra-Haftformel
- Speziell zum Verfugen von Marmor, Granit, und#Natursteinplatten entwickelt
- verfärbungsfreies Verfugen bei Glasmosaik, Glasfliesen möglich

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Die Fugen müssen sauber, staubfrei und frei von Mörtel- bzw. Klebstoffresten sein. Saugende Beläge unbedingt vornässen, jedoch so, dass kein Wasser in der Fuge steht.

Anmischen

Marmor- und Granit-Fuge, 5 kg mit klarem Wasser zu einer steifen, klumpenfreien Masse anrühren (sauberes Anmachgefäß und Rührqirl benutzen). Mischungsverhältnis: 1 kg Marmor- und Granit-Fuge, 5 kg in ca. 0,2 l Wasser. Reifezeit: 5 Min. sumpfen lassen. Anschließend nochmals kräftig aufrühren. Die Verarbeitungszeit der Mischung ist ca. 30 Min.. Das Anmischverhältnis immer gleich halten, es können sonst Farbunterschiede auftreten. Für eine Fläche Material der gleichen Chargennummer verwenden.

Verarbeitung

Angemischten Fugenmörtel mit Gummischieber oder Fugbrett bündig in die Fugen einschlämmen und die Oberfläche in diagonaler Richtung zum Fugennetz abziehen. Eventuell ein zweites Mal mit Marmor- und Granit-Fuge, 5 kg nachschlämmen. Sobald der Mörtel in den Fugen ansteift (Fingerprobe), mit feuchtem Schwamm randbündig abziehen und Belagsfläche



reinigen. Zur sicheren Durchhärtung und Flankenhaftung des Fugenmaterials die Fugen eventuell später mehrmals mit feuchtem Schwamm annässen.

Ergänzende Hinweise

Bereits angesteifter Fugenmörtel darf weder mit Wasser noch mit Pulver nachgemischt werden. Nur so viel Fugenmörtel anmischen, wie innerhalb von 30 Minuten verarbeitet werden kann. Hohe Umgebungstemperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Direkte Sonneneinstrahlung oder Zugluft bei der Verarbeitung und während des Aushärtens vermeiden. Dehungs-, Eck- und Anschlussfugen mit Knauf Silikon dauerelastisch abdichten. Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 12 Monate
Lagerbedingungen: kühl, trocken

Entsorgung

Entsorgung entsprechend den örtlichen Bestimmungen.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur 5 °C – 25 °C
- Temperaturbeständigkeit -20 °C – 80 °C
- Reifezeit 5 Min.
- Verbrauch ca. 0,5 kg/m²
- Verarbeitungszeit ca. 30 Min.
- Begehbar nach ca. 2 Std.
- früheste Intensivreinigung ca. 2 Wochen nach

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Trockenmörtel aus Portlandzement, Tonerdezement, Quarzsand, Kalksteinmehl, Polyvinylacetat- Copolymerisat, Entschäumer, Celluloseether, bei Bunttönen: Eisenoxidpigment.
- Form pulvrig
- Farbe je nach Spezifikation
- Geruch geruchlos
- Beschreibung Thermische Zersetzung
Zustandsänderung
- Siedepunkt in °C Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt in °C Nicht bestimmt.
- Flammpunkt in °C Nicht anwendbar.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Mit viel Wasser Hautstelle reinigen. Bei länger anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Produkt reagiert alkalisch.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

63318	4006379061617	anthrazit
6111	4006379028856	carrara-weiß
6112	4006379028849	carrara-grau
124425	4006379072156	jurabeige
124426	4006379072163	basalt

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.