

## Knauf UD-Profile 28/27

Profile für die Montage von Gipsplatten-Systemen

### Produktbeschreibung

Knauf UD-Profile 28/27 sind Metallprofile nach EN 14195 und DIN 18182-1 für Gipsplatten-Systeme.

### Qualität

In Übereinstimmung mit der EN 14195 unterliegt das Produkt einer Erstprüfung sowie der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und trägt eine CE-Kennzeichnung.

### Eigenschaften und Mehrwert

- Geprüfte Brand- und Schallschutz-Systeme

### Anwendungsbereich

Knauf UD-Profile 28/27 werden als Unterkonstruktion von Gipsplatten-Systemen eingesetzt.

Geeignet für folgende Systeme:

- Plattendecken
- Vorsatzschalen in Verbindung mit CD-Profilen 60/27

### Ausführung

#### Verarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt gemäß ÖNORM B 3415 sowie den aktuellen Knauf Detailblättern der jeweiligen Trockenbau-Systeme.

### Lieferprogramm

Siehe Knauf Preisliste Lieferprogramm.


## Eigenschaften

Bezeichnung	Einheit	Wert
Stahlbandsorte	–	DX51D+Z nach EN 10327
Blechdicke	mm	0,6 ±0,06
Streckgrenze	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 240
Zugfestigkeit	MPa (N/mm <sup>2</sup> )	270 – 500
Schmelztauchverzinkung	g/m <sup>2</sup>	≥ 100, beidseitig

## Abmessungen

Nennmaße in mm | Schemazeichnung

## UD 28 x 27 x 0,6



Leistungserklärungen siehe  
[www.knauf.at](http://www.knauf.at)



Ausschreibungstexte für Knauf Systeme und Produkte sind auf der DVD „Der Österreichische Industriestandard“ zu finden.  
[www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Tel.: 050 567 567

Fax: 050 567 50 567

[service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)

[www.knauf.at](http://www.knauf.at)

**Knauf Gesellschaft m.b.H.**, Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Büro: Strobachgasse 6, A-1050 Wien

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerkliche Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.