



Material

Materialaufbau

Knauf Trennwandkitt ist eine steifpastöse, dispersionsgebundene Masse mit plastoelastischer Eigenschaft nach Verdunsten des in der Paste enthaltenen Wassers. Farbton weiß.

Lagerung

Frostfrei lagern, Lagerbeständigkeit der Trennwandkitt-Puppen max. 18 Monate.

Angaben zur Bestellung

Trennwandkitt-Puppen 550 ml Artikel-Nr. 920 02 550
in Kartons zu je 20 Stück verpackt.

Puppenpistole Artikel-Nr. 990 86 000

Anwendungsbereich

Abdichtung von Anschlussfugen zwischen leichten Trennwänden und flankierenden Bauteilen, insbesondere bei Anforderungen an den Schallschutz. Nur für den Innenbereich bestimmt.

Eigenschaften

- pastös gebrauchsfertig
- verarbeitungsgerechte Konsistenz
- dauerbeständig plastoelastisch
- gutes Haftvermögen
- weichmacherfrei
- wasserverdünbar
- Verfestigung innerhalb von ca. 10 Tagen
- frostbeständig nach Verfestigung
- überstreichbar

Verarbeitung

- Die Konsistenz und damit die Verarbeitbarkeit von Knauf Trennwandkitt ist temperaturabhängig. Kühl gelagerten Trennwandkitt vor der Verarbeitung im temperierten Raum erwärmen.
- Verarbeitung nicht unter +5°C. Nicht auf gefrorene Untergründe aufspritzen. Die Kontaktflächen müssen frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Zementschlämme u. a. Trennmitteln sein.
- Bei porösem, saugendem oder leicht mehlemdem Untergrund Voranstrich aus wasserverdünntem Trennwandkitt (2 RT Wasser : 1 RT Trennwandkitt) oder Tiefengrund aufstreichen und leicht antrocknen lassen.

- Den Kitt mit einer Puppenpistole aufspritzen. Verschlussdeckel der Puppenpistole abschrauben, Trennwandkitt-Puppe so in die Pistole einschieben, dass die Metallklammer sichtbar bleibt.
- Puppenspitze direkt hinter Metallklammer abschneiden, Düse mit Rohrverschluss aufschrauben und auf die erforderliche Kittschnurdicke schräg abschneiden.
- Zwei Schnüre Trennwandkitt auf Rückseite der UW-/CW-Randprofile durchlaufend aufspritzen. Die mit Trennwandkitt versehenen Profile an Decke, Wand und Boden andrücken und befestigen. Hierbei dient der Trennwandkitt auch als Montagehilfe.

- Profile dicht stoßen und Stöße zusätzlich mit Trennwandkitt abdichten, besonders an den Übergängen von Wand zu Boden und Decke.
- Unebenheiten des Untergrundes über 10 mm mit Knauf Fugenfüller Leicht oder Knauf Uniflott vor dem Auftrag von Trennwandkitt ausgleichen.
- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Materialbedarf

Eine Trennwandkitt-Puppe mit 550 ml Inhalt ergibt bei UW-/CW-Randprofilen, mit zwei Kittschnüren von je 8 mm Durchmesser versehen, einen ca. 5,50 m langen Anschluss.

Knauf Gesellschaft m.b.H.
A-8940 Weissenbach bei Liezen/Stmk., ☎ (0 36 12) 2 29 71-75, ☎ (0 36 12) 2 46 79
e-mail: td@knauf.at · Internet: <http://www.knauf.at>

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Ausgabe. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Produkte. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H. A-8940 Weissenbach/Liezen.