

Trockenbeton



Produktatgeber

08/18

Trockenbeton ist ein industriell vorgefertigter Beton aus Sand (0-4 mm) und Zement.

Einsatzbereich

Industriell vorgefertigter Beton aus Sand (0-4 mm) und Zement - Mischungsfehler auf der Baustelle sind ausgeschlossen. Ergibt einen glatten Beton oder Estrich. Für kleine Betonarbeiten, Fußböden, Estriche, Bodenplattenverlegung.
Geeignet für: außen und innen.

Produktdetails

- Nach Wasserzugabe gebrauchsfertig



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Anmischen

Das Mischungsverhältnis an die vorgesehene Arbeit anpassen.

Verarbeitung

Je nach Anwendung die Oberfläche nur kurz glattstreichen. Schichtdicke erfahrungsgemäß 1-10 cm.

Ergänzende Hinweise

Enthält Zement - reizt die Augen und die Haut. Gefahrenhinweise am Gebinde beachten! Die frische Betonflächen sind vor frühzeitigem Feuchtigkeitsverlust durch Sonne und/oder Wind allenfalls vor Frosteinwirkung zu schützen.

Lagerung

Lagerfähigkeit:	min. 12 Monate
Lagerart:	auf ebenem Untergrund
Lagerbedingungen:	trocken

Entsorgung

Empfehlung: Kann unter Berücksichtigung der örtlichen, behördlichen Bestimmungen im erhärteten Zustand mit Baustellenabfall abgelagert werden.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur ab 5 °C

Materialtechnische Daten

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| • Chemische Charakterisierung | Gemisch aus Zement und Sand |
| • Form | pulvrig |
| • Farbe | grau |
| • Geruch | gering |
| • Siedepunkt in °C | Nicht anwendbar. |
| • Schmelzpunkt in °C | >1.250 |
| • Flammpunkt in °C | Nicht zutreffend. |
| • Zündtemperatur in °C | Nicht zutreffend. |

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Verunreinigte Kleidung ausziehen. Abwischen, danach die Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt konsultieren.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Produkt reagiert alkalisch.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

246051	5901793357096	5 kg
--------	---------------	------

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.